

# Teknisk Datablad

Torno Aqua Satin



## MATERIALEBESKRIVELSE

<b>MBK typebetegnelse</b>	Akrylplastemalje.
<b>Beskrivelse</b>	Akrylplastemalje på basis af 100% akryldispersion.
<b>Anvendelse</b>	Til innvendig- og utvendig grunnet treverk og metal. Er også velegnet som radiatormaling.
<b>Anvendelsesområde</b>	Inne og ute.
<b>Egenskaper</b>	Særdeles værbestandig, slitsterk, hard, klebefri, elastisk, robust, ikke gulnende og alkalibestandig. Hefter direkte på affedt zink.
<b>Farge og glans</b>	Hvit, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Halvmatt ca. 30.
<b>Basisopplysninger v. 23°C, 50% RF</b>	
	Bindemiddel 100% akryldispersion
	Pigment -
	Tørstoffinnhold Vekt %: 55, Vol %: 41
	Tørketid Ca. 2-3 time
	Overmalbar Etter 4-5 timer
	Vaskbarhet -
	Brannfarlighet Ingen

## FORHOLD VED BRUK

<b>Forbruk</b>	Ca. 12 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Krav til underlag</b>	Rent, tørt, fast og ikke smittende.
<b>Systemer</b>	<u>Ubehandlet tre, innvendig</u> Grunnes med Sigma Renova Treprimer.  <u>Ubehandlet og salttrykimpregneret tre, utvendig</u> Grunnes til mett flat med Sigmalife Grunningsolie. Mellembhandles med Sigma Torno Aqua Primer. Ferdigbehandles 2 ganger med Sigma Torno Aqua Satin. <u>Jern</u> Rustbeskyttes med rusthindrende primer. Som mellommaling anbefales Sigma Torno Aqua Primer.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere utgaver. De anførte opplysninger er basert på laboratoriemessige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brukeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående informasjon.

## BRUGSANVISNING

<b>Temperaturforhold</b>	Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og herding.
<b>Påføring</b>	Pensel, rulle eller sprøyte.
<b>Fortynning</b>	Vann, skal normalt ikke fortynnes.
<b>Rengjøring</b>	Verktøy rengjøres i vand straks etter bruk.

## YTTERLIGERE OPPLYSNINGER

<b>Emballage</b>	1, 2,5 og 5 ltr.
<b>Holdbarhet</b>	Minst 12 måneder ved frostfri oppbevaring i tett originalemballage.
<b>Sikkerhet</b>	Se teknisk sikkerhetsdatablad for ytterligere opplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere utgaver. De anførte opplysninger er basert på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.