



## Materialebeskrivelse

<b>Type</b>	Veggmaling med unike egenskaper, Easy Clean Technology på basis av 100% akryl.	
<b>Anvendelse</b>	Til vegger av puss, betong, lettbetong, gipsplater m.m. samt til tidligere malte og rengjorte overflater. Anvendes der hvor det ønskes en særdeles rengjøringsvennlig overflate. Velegnet til våtrom i fugtighetsonen.	
<b>Anvendelsesområde</b>	Kun innvendig bruk	
<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Særdeles rengjøringsvennlig og robust.</li><li>- Meget resogistent mot oppolering.</li><li>- Kan rengjøres med almindelige desinfeksjonsmidler.</li><li>- Matt og meget lav overflatestruktur.</li><li>- Gode påførings egenskaper og lang åpningstid.</li></ul>	
<b>Farge og glans</b>	Hvit og farger i Sigma sitt tonesystem. Matt.	
<b>Basisopplysninger v. 23°C, 50% RF</b>	Bindemiddel	100% Acryl
	Massefylde	ca.1,3 kg/dm <sup>3</sup>
	Tørstoffinnhold	Vol %: ca 43
	Vaskbarhet	Vaskeklasse 1 EN 13300
	Anbefalet tørr lagtykkelse	47 µm pr. lag (110 µm våd)
	Tørketid	Ca. 2 timer ved 110 µm våt lagtykkelse
	Overmalbar	Ca. 6 timer ved 47 µm tørr lagtykkelse
	Flammepunkt	Ingen

## Forhold ved bruk

<b>Forbruk</b>	Avhengig av underlaget, ca. 7 – 9 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Krav til underlag</b>	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredyktig. Fuktinnhold max 4%. I gipsplater max 1%
<b>Temperaturforhold</b>	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 30°C. Max. 85% RF.
<b>Påføring</b>	Pensel, rulle eller sprøyte. Ved rullepåføring anbefales det, og bruke en korthåret microfibervalse (8mm) for oppnåelse av laveste struktur. Ved sprøytepåføring bør det etterrulles. Som fugemasse under Resist serien anbefales det og bruke Sigma Acrylflex Extra for og minimere risikoen for krakileringer på fugemassen.

Dette Tekniske datablad erstatte alle tidligere utgaver. De anførte opplysninger er basert på laboratoriemessige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gaves på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

**Fortynning** Max. 5% med vann.

## Bruksanvisning

### Systemer

#### Påføring

1. Underlaget rengjøres til fast, ren og bæredyktig tilstand.
2. Sugende underlag grunnes med Sigma microdispers.
3. Behandling 2 ganger med Resist Clean Matt.

#### Rengjøring

Den ferdige malingsfilm skal tørke minst 30 dager (v. 23°C, 50% RF) før rengjøring kan iverksettes.

#### Almindelig rengjøring

De fleste urenheter kan fjernes med lunkent vann og en bløt microfiberklut eller svamp.

#### Fjernelse av genstridige flekker

For og fjerne genstridige flekker fra vin, ketchup, kaffe, blod og lignende, anvendes Sigma Grunnrengjøring i en 1% oppløsning i vand.

1. Påfør rigelig med Sigma Grunnrengjøring (1% oppløsning i vann).
2. La det trekke i 10 sekunder.
3. Vask etter med rent vann på en bløt microfiberklut eller viscosesvamp.

Gjenta eventuelt behandlingen, hvis det ønskede resultat ikke ble oppnådd første gang.

Ved urenheter av olieprodukter som leppestift og voksfarger, påføres litt olivenolie først for og oppløse flekken. Derefter utføres den ovenfor beskrevde behandlingen med Sigma Grundrengjøring oppløst i vann.

## Ytterligere opplysninger

**Emballage** 10, 5 og 2,5 ltr (hvit/base Ln og base Zn)

**Holdbarhet** Mindst 2 år ved frostfri oppbevaring i tett originalemballage.

**Sikkerhet** MAL kode: 00-1.  
Se teknisk sikkerhetsdatablad for ytterligere opplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere utgaver. De anførte opplysninger er basert på laboratoriemessige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.