

Forvaltning, drift og vedlikehold

Renova Isotop 10

PPG Coatings
Gladsaxevej 300
2860 Søborg, Danmark

Produktnavn: Sigma Renova Isotop 10
Bindemiddel: 100% Akryl
Tynningsmiddel: Vann

Bruksområde

Til innvendige Vegg overflater i tørre rom der det er risiko for gjennomslag av nikotin, sot, vannskjolder m.m. Også velegnet til innvendig treverk. Sperrende egenskaper ved behandling med 2 strøk med minimum 4 timers mellomrom. Ved kraftige gjennomslag grunnes først med Renova Isotop Primer. Avslutt deretter med 2 toppstrøk med Renova Isotop 10. Ved høy luftfuktighet anbefales ett døgn mellom behandlingene.

Underlag: Overflaten skal være fast, ren, tørr og bæredyktig
Påføringsmetode: Pensel, rull og sprøyte
Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold; Rengjøring kan gjøres en måned etter at malingsarbeidet er utført.
Vask av malte flater: Bruk vanlig rengjøringsmiddel i anbefalt bruksoppløsning. Skyll etter med vann og tørk til slutt overflatene. Væsken påføres med en myk svamp og overflatene bearbeides lett i løpet av kort tid. Rensingen starter fra bunnen og går opp, slik at det ikke dannes striper etter vann som renner nedover veggen. Vask deretter med rent vann og tørk overflater med en fuktig svamp.
Merk: Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, skuresvamper eller andre produkter med slipe effekt.
Vedlikeholds intervall: Lokale forhold påvirker vedlikeholds intervaller, ommaling utføres etter behov.

Reparasjon/skade

Skade eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid.

Innemiljø/emisjon

Produktet avgir lite emisjoner. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

VOC

EU-grenseverdi for dette produktet (kategori A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 1 g/l med flyktige organiske forbindelser.

Avfallshåndtering

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje er restavfall og leveres til godkjent mottak.

