

Teknisk datablad

Renova Isotop Primer



Materialbeskrivelse

Type	Sperrende grunnmaling til tak og vegger basert på 100 % akryl.	
Anvendelse	Til isolasjon mot vannløselige stoffer som f.eks. nikotin, sot, vannskjolder m.m. i tak, på vegger og treverk innendørs før ferdigbehandling med f.eks. Renova Isotop, Sigmatex, Sigmarest eller lignende med ønsket farge og glans. Kan gjerne også brukes som grunning / første behandling på nylig oppsatt sagmuggstapet. Minimum 12 timer ved malning av underlag med kvister.	
Anvendelsesområde	Inne.	
Egenskaper	Isolerer mot vannløselige stoffer før videre behandling med vannbasert maling.	
Farge og glans	Hvit. Matt.	
Basisopplysninger	Bindemiddel	Akryldispersjon.
	Tetthet	Titandioksid + spesialpigmenter.
	Tørrstoffinnhold	Vekt-%: 55; vol.-%: 45.
	Tørketid	ved 23 °C, 50 % rel. fukt.
	Tørketid	Ca. 1 time.
	Overmalbar	Ca. 6 timer.
	Flammepunkt	Ingen.

Forhold ved bruk

Forbruk	6–8 m ² /l avhengig av underlaget og påføringsmetoden.
Krav til underlaget	Skal være rent, tørt, fast og ha tilstrekkelig bæreevne. Nytt underlag, lett avsmittende eller sugende overflate grunnes med Mikrodispersgrunder. Tidligere malte overflater rengjøres med Grundrengjøring.
Temperaturforhold	Underlag og temperatur i omgivelsene: min. +10 °C og maks. 85 % rel. fukt. ved påføring og herding.
Påføring	Pensel, rull eller sprøyte.
Fortynning	Maks. 2 % med vann.
Rengjøring	Verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere utgaver. De gitte opplysningene er basert på laboratorieforsøk samt praktisk utprøving. Vi kan imidlertid ikke gi noen generell garanti for malebehandlingen på grunn av de mange forholdene som kan oppstå avhengig av underlaget og påføringen. Det er brukerens ansvar å innhente de sist reviderte produktbladene samt sikkerhetsdatabladene før bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer uten forutgående informasjon.

Bruksanvisning

Systemer	<u>Ved risiko for lettere gjennomslag</u> 1 strøk med Renova Primer 1 strøk med Renova Isotop
	<u>Ved risiko for kraftigere gjennomslag</u> 1 strøk med Renova Primer 2 strøk med Renova Isotop

Ytterligere opplysninger

Emballasje	10 l.
Holdbarhet	Minst 1 år ved frostfri oppbevaring i tett originalemballasje.
Sikkerhet	MAL-kode: 00-1. Se teknisk sikkerhetsdatablad for å få ytterligere opplysninger.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere utgaver. De gitte opplysningene er basert på laboratorieforsøk samt praktisk utprøving. Vi kan imidlertid ikke gi noen generell garanti for malebehandlingen på grunn av de mange forholdene som kan oppstå avhengig av underlaget og påføringen. Det er brukerens ansvar å innhente de sist reviderte produktbladene samt sikkerhetsdatabladene før bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer uten forutgående informasjon.