

Teknisk datablad

Renova Isotop 10



Materialbeskrivelse

Type	Sperrende tak- og veggmalning basert på 100 % akryl.	
Anvendelse	Til overflatebehandling av innvendige tak og vegger i tørre rom der det er risiko for gjennomslag fra nikotin, sot, vannskjolder m.m. Også velegnet til innvendig treverk. Sperrende egenskaper ved behandling med 2 strøk med minimum 6 timers mellomrom. Ved kraftige gjennomslag grunnes først med Renova Isotop Primer. Avslutt deretter med 2 toppstrøk med Renova Isotop 10. Ved høy luftfuktighet anbefales ett døgn mellom behandlingene.	
Anvendelsesområde	Inne.	
Egenskaper	God dekkevne. Gulner ikke. Fremtrer med en robust og vaskbar overflate.	
Farge og glans	Hvit samt lyse farger. Glans 10.	
Basisopplysninger	Bindemiddel	100 % akryl.
	Tetthet	Titandioksid + spesialpigmenter.
	Tørrstoffinnhold	Vekt-%: 58,02; vol-%: 40,27.
	Vaskbarhet	EN 13300 klasse 1 etter 30 dager
	Tørketid	ved 23 °C, 50 % rel. fukt.
	Tørketid	Ca. 1 time.
	Overmalbar	Ca. 6 timer avhengig av gjennomslaget etter første behandling.
	Flammepunkt	Minimum 12 timer ved malning av underlag med kvister. Ingen.

Forhold ved bruk

Forbruk	6–8 m ² /l avhengig av underlaget og påføringsmetoden.
Krav til underlaget	Skal være rent, tørt, fast og ha tilstrekkelig bæreevne. Nytt underlag, lett avsmittende eller sugende overflate grunnes med Mikrodispersgrunder. Tidligere malte overflater rengjøres med Grundrengøring (grunnrens).
Temperaturforhold	Underlag og temperatur i omgivelsene: min. +10 °C og maks. 85 % rel. fukt. ved påføring og herding.
Påføring	Pensel, rull eller sprøyte.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere utgaver. De gitte opplysningene er basert på laboratorieforsøk samt praktisk utprøving. Vi kan imidlertid ikke gi noen generell garanti for malebehandlingen på grunn av de mange forholdene som kan oppstå avhengig av underlaget og påføringen. Det er brukerens ansvar å innhente de sist reviderte produktbladene samt sikkerhetsdatabladene før bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer uten forutgående informasjon.

Fortynning	Maks. 2 % med vann.
Rengjøring	Verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Bruksanvisning

Systemer	<p><u>Ved risiko for lettere gjennomslag</u> 1 strøk med Renova Primer 1 strøk med Renova Isotop 10 Eller: 2 strøk med Renova Isotop 10</p> <p><u>Ved risiko for kraftigere gjennomslag og på treverk</u> 1 strøk med Renova Primer 2 strøk med Renova Isotop 10</p>
-----------------	--

Ytterligere opplysninger

Emballasje	5 og 10 l.
Holdbarhet	Minst 1 år ved frostfri oppbevaring i tett originalemballasje.
Sikkerhet	MAL-kode: 00-1. Se teknisk sikkerhetsdatablad for å få ytterligere opplysninger.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere utgaver. De gitte opplysningene er basert på laboratorieforsøk samt praktisk utprøving. Vi kan imidlertid ikke gi noen generell garanti for malebehandlingen på grunn av de mange forholdene som kan oppstå avhengig av underlaget og påføringen. Det er brukerens ansvar å innhente de sist reviderte produktbladene samt sikkerhetsdatabladene før bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer uten forutgående informasjon.