



Materialbeskrivelse

Type	Ripebestandig hybridemalje basert på polyuretan.	
Anvendelse	Hybridemalje til overflatebehandling av grunnet innvendig treverk og metall.	
Anvendelsesområde	Inne.	
Egenskaper	Den unike LTA®-teknologien gir en overflate som er svært motstandsdyktig mot kjemisk og mekanisk påvirkning. Svært god flyt, hard, slitsterk, gulner ikke, kleber ikke og er lett å rengjøre.	
Farge og glans	Hvit samt et begrenset utvalg farger i Sigma Coatings' profesjonelle tonesystem. Matt, glans 10.	
Basisopplysninger	Bindemiddel	Akryl/polyuretan.
	Pigment	Titandioksid.
	Tørrstoffinnhold	Vol.-%: 42.
	Tørketid	ved 23 °C, 50 % rel. fukt.
	Tørketid	Ca. 2 timer.
	Overmalbar	Ca. 5 timer.
	Flammepunkt	Ingen.

Forhold ved bruk

Forbruk	Ca. 13 m ² /l.
Krav til underlaget	Skal være rent, tørt, fast og ha tilstrekkelig bæreevne.
Temperaturforhold	Underlag og temperatur i omgivelsene: min. +7 °C og maks. 85 % rel. fukt. ved påføring og herding.
Påføring	Pensel, rull eller sprøyte.
Fortynning	Vann, skal normalt ikke fortynnes.
Rengjøring	Verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Bruksanvisning

Systemer	Ubehandlet treverk Grunnes med Renova Træprimer. Sparkles ev. med akrylsparkelmasse.
-----------------	---

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere utgaver. De gitte opplysningene er basert på laboratorieforsøk samt praktisk utprøving. Vi kan imidlertid ikke gi noen generell garanti for malebehandlingen på grunn av de mange forholdene som kan oppstå avhengig av underlaget og påføringen. Det er brukerens ansvar å innhente de sist reviderte produktbladene samt sikkerhetsdatabladene før bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer uten forutgående informasjon.

Ferdigbehandles med 1–2 strøk med Countour Aqua PU Matt.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere utgaver. De gitte opplysningene er basert på laboratorieforsøk samt praktisk utprøving. Vi kan imidlertid ikke gi noen generell garanti for malebehandlingen på grunn av de mange forholdene som kan oppstå avhengig av underlaget og påføringen. Det er brukerens ansvar å innhente de sist reviderte produktbladene samt sikkerhetsdatabladene før bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer uten forutgående informasjon.

Ytterligere opplysninger

Emballasje	2½ l.
Holdbarhet	Minst 1 år ved frostfri oppbevaring i tett originalemballasje.
Sikkerhet	MAL-kode: 00-1. Se teknisk sikkerhetsdatablad for å få ytterligere opplysninger.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere utgaver. De gitte opplysningene er basert på laboratorieforsøk samt praktisk utprøving. Vi kan imidlertid ikke gi noen generell garanti for malebehandlingen på grunn av de mange forholdene som kan oppstå avhengig av underlaget og påføringen. Det er brukerens ansvar å innhente de sist reviderte produktbladene samt sikkerhetsdatabladene før bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer uten forutgående informasjon.