

Forvaltning, drift og vedlikehold

Contour Aqua PU Mat



PPG Coatings
Gladsaxevej 300
2860 Søborg, Danmark

Produktnavn:
Bindemiddel:
Tynningsmiddel:

Contour Aqua PU Matt
Akryl / Polyurethan
Vann

Bruksområde

Emalje til overflatebehandling av grunnet innvendig treverk og metall.

Underlag: Overflaten skal være fast, ren og tørr og bæredygtig
Påføringsmetode: Pensel, rull og sprøyte
Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.

Vedlikehold

Renhold: Rengjøring kan gjøres en måned etter at malings arbeidet er fullført.
Vask av malte flater: Bruk vanlig rengjøringsmiddel i anbefalt bruksoppløsning. Skyll etter med vann, og tørk til slutt overflatene. Væsken påføres med en myk svamp, og overflatene bearbeides lett i løpet av kort tid. Rensingen starter fra bunnen og går opp, slik at det ikke dannes striper etter vann som renner nedover veggen. Vask deretter med rent vann og tørk overflater med en fuktig svamp.
Merk : Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, skuresvamper eller andre produkter med slipe effekt.
Vedlikeholdsintervall: Lokale forhold påvirker vedlikeholdsintervallet, ommaling utføres etter behov.

Reparasjon/skade

Skade eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres, at det er av samme type som tidligere er anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid.

Innemiljø/emisjon

Produktet avgir lite emisjoner. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

VOC

EU-grenseverdi for dette produktet (kategori A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks. 130 g/l med flyktige organiske forbindelser.

Avfallshåndtering

Tørr- og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje er restavfall og leveres til godkjent mottak.

Opplysninger i dette FDV dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Siden de forhold produktet brukes under ofte ligger utenfor Sigma Coatings's kontroll kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Maling kan i prinsippet betraktes som halvfabrikata, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring mm. Dyrup forbeholder seg retten til uten forvarsel å endre produktet samt opplyste data. Denne versjon erstatter alle tidligere versjoner.